

Version 1.6

EPDM-färger där vi rekommenderar bindemedel med UV-skydd

- ▶ Nordic Rubber EPDM White
- ▶ Nordic Rubber EPDM Eggshell
- ▶ Nordic Rubber EPDM Blue Green
- ▶ Nordic Rubber EPDM Turquoise Blue
- ▶ Nordic Rubber EPDM Teal
- ▶ Nordic Rubber EPDM Bright Blue
- ▶ Nordic Rubber EPDM Sky Blue
- ▶ Nordic Rubber EPDM Grey
- ▶ Nordic Rubber EPDM Light Grey
- ▶ Nordic Rubber EPDM Middle Grey
- ▶ Nordic Rubber EPDM Dark Grey
- ▶ Nordic Rubber EPDM Blue Grey

Bindemedel utan UV-skydd tenderar att bli mörkare de första sex månaderna. Vissa färger påverkas mer av detta än andra. Ovan färger påverkas i den utsträckningen att vi rekommenderar UV-skydd. Viktigt att kommentera är att den missfärgning hos bindemedlet utan UV-skydd tenderar att försvinna efter ett år från gjutningstillfället. Därefter återfår EPDM sin ursprungsfärg. Fallskyddsegenskaperna påverkas inte av valet av UV-skydd i bindemedlet.

Vid mixer av olika färger kan vissa färger rekommenderas UV-skyddat bindemedel. I dessa fall avgör koncentrationen av färgerna om UV-skyddat bindemedel rekommenderas för hela mixen. Återkom till Nordic Surface för konsultation.